8001-N

DATI TECNICI	
Temperatura d'impiego	
- in atmosfera ossidante	450 °C
- in presenza di vapore	550 °C
- in atmosfera non ossidante	1000 °C
Pressione di esercizio	
- pompe	30 bar
- valvole e pistoni	250 bar
Ph	0-14

DEFINIZIONE
Grafite espansa per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in grafite espansa di grande purezza per impiego su pompe e valvole.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Adatta agli impieghi più impegnativi: alle più elevate pressioni, in presenza di prodotti aggressivi.

8001-NR

DATI TECNICI	
Temperatura d'impiego	
- in atmosfera ossidante	450 °C
- in presenza di vapore	550 °C
- in atmosfera non ossidante	1000 °C
Pressione di esercizio	da 0 a 350 ATM
Ph	0-14

DEFINIZIONE
Grafite espansa rinforzata per valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in grafite espansa di grande purezza, rinforzata con filati di inconel, per impiego su valvole.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Adatta agli impieghi più impegnativi, alle più elevate pressioni e temperature anche in presenza di prodotti aggressivi non ossidanti.

BRA 8001

DATI TECNICI	
Temperature d'impiego	da -100 a +700 °C
Pressione di esercizio	
- pompa	40 bar
- valvola	40 bar
- pistone	20 bar
Velocità mt/sec	
- pompa	25
- valvola	1,5
- pistone	2,0
Ph	0-14

DEFINIZIONE
Grafite per pompe e valvole.

CARATTERISTICHE
Treccia in puro filato di grafite, lubrificata con grafite colloidale additivata con inibitore di corrosione.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
Per impieghi con acqua, vapore, aria, gas, oli, idrocarburi, solventi. Da evitare l'uso con prodotti molto ossidanti.